

# OLÉO TS

TRAITEMENT HYDROFUGE/OLÉOFUGE  
VERSION MATE

Code 247LG – 05/06/2023



## MODE D'EMPLOI :

Appliquer en 2 couches mouillé sur mouillé OLÉO TS à raison de 90-110 g / m<sup>2</sup> / couche (soit 1L pour 5 m<sup>2</sup> pour les 2 couches) selon l'absorption du support.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

Pour une circulation plus importante (voiture, moto, ...), il est conseillé de patienter entre 48 et 72 heures.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours. Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 5m <sup>2</sup> pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

## DOMAINE D'APPLICATIONS

Hydrofugation et Oléofugation de :

- Toutes surfaces minérales : Béton, pierre, mortier, brique, pierre reconstituée, ...
- Façade : protection optimale contre l'eau et les polluants qui encrassent la surface ...
- Convient pour les sols avec ambiance alimentaire.

## AVANTAGES

- Protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile et tous corps gras.
- Incolore après séchage.
- Facilite le nettoyage.
- Ne modifie pas l'aspect de la surface.
- Effets perlant.
- Invisible.
- Ne s'écale pas, ne se décolore pas dans le temps.
- Ne forme pas de film en surface.
- Laisse respirer le support.

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).  
Entreposer à l'abri du gel.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification et à cette technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

[www.dorthz-production.com](http://www.dorthz-production.com)

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification

